

Технические характеристики геотекстиля Миаком ИП

Марка Характеристики		Ед. измерения	ИП 100	ИП 150	ИП 200	ИП 250	ИП 300	ИП 350	ИП 400	ИП 450	ИП 500	ИП 600
Поверхностная плотность* (ГОСТ Р 50277-92)		г/м2	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
Толщина при нагрузке 2 кПа (ГОСТ Р 50276-92)		мм	1,5	1,7	2	2,5	2,8	3,3	3,8	4	4,3	4,5
Прочность при растяжении (ГОСТ 15902.3), не менее	- продольное направление	%	03,03,2000	4,0	6,0	7	10	11	12	14	16	18
	- поперечное направление			4,0	7,0	8	11	12	13	15	18	20
Удлинение при разрыве (ГОСТ 15902.3), не более		%	100	100	110	110	120	120	120	120	120	120
Допустимое изменение поверхностной плотности, не более		%	10									
Грибостойкость	По ГОСТ 9.049	Полотно является грибостойким с показателем не более										
Морозостойкость	По ГОСТ 2678	Полотно гибкое в продольном и поперечном направлении при -400 С										