

Технические характеристики бентонитового мата Bentolock (Бентолок)

Наименование показателя	Ед. изм.	Мат бентонитовый Bentolock (Бентолок)				
		SL 10	SL 5	NB 10	GL 10	GL 5
Коэффициент фильтрации при заданном давлении 0,23 кгс/см ² и времени выдержки 12 суток, не более	м/сек	5×10^{-11}	5×10^{-11}	1×10^{-11}	в/л*	в/л*
Масса гранул активного вещества	кг/м ²	4,9	3,6	4,9	4,9	3,6
Длина рулона	м	40				
Ширина рулона	м	5				
Толщина материала	мм	6,4	5,6	6,4	6,6	5,8
Вес рулона	кг	1080	850	1080	1150	920

*в/л - водонепроницаемый