

Технические характеристики геотекстиля Геоспан ТС

Наименование показателя	Геотекстиль Геоспан ТС 90
Сырье	полиэфир
Размеры рулона	
- ширина рулона, м \pm 1%	2
- намотка рулона, м	25, 50
Разрывная нагрузка	
- в продольном направлении, Н / кН/м / кгс	325 / 6,5 / 32,5
- в поперечном направлении, Н / кН/м / кгс	215 / 4,3 / 21,5
Поверхностная плотность \pm 10 %	90
Удлинение при максимальной нагрузке	
- в продольном направлении, %, не более	60
- в поперечном направлении, %, не более	60
Водопроницаемость при давлении 10 кПа, л/м ² ×сек, более	26